



ADLER SRL

COLORANTI, TINTE E VERNICI PER LEGNO

Via Calabria, 6

40060 OSTERIA GRANDE - (BO) - ITALY

Te. +39 051 945107 - Fax +39 051 946516

www.adleronline.it

Интернет-магазин

Kraskinet.com.ua - импортные
лакокрасочные материалы для
самых разных поверхностей, а
также клея.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

<u>ПРОДУКТ:</u>	AR4P80 и AR4P81 патина золото и серебро
<u>ТЕХ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ:</u>	Материал для придания эффекта старения
<u>РАЗБАВИТЕЛЬ:</u>	Спирт или конвертер для патины SCP00
<u>ПРИМЕНЕНИЕ:</u>	Применяется как декоративная отделка фасадов мебели, стульев, рам, дверей, точёных и погонажных изделий, и других изделий из МДФ, натуральной древесины или облицованные натуральным шпоном древесины .
<u>ОСОБЕННОСТИ:</u>	Данная серия патин обладает высокой стойкостью к выгоранию. Удобна в использовании, хорошо смачивает подложку, легко снимается, не оставляет металлизированную пыль на поверхности.
<u>ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:</u>	<u>AR4P80</u> Сухой остаток (%): 1,2±0,5 Плотность (кг/дм ³): 0,840±0,02 Вязкость, Cup Ford 4mm, при t=20°C (сек): 15±2 Количество нанесения: 60 – 80 гр/м ² Время сушки, мин: 10 – 15 <u>AR4P80</u> Сухой остаток (%): 1,2±0,5 Плотность (кг/дм ³): 0,820±0,02 Вязкость, Cup Ford 4mm, при t=20°C (сек): 15±2 Количество нанесения: 60 – 80 гр/м ² Время сушки, мин: 10 – 15
<u>КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:</u>	Данная патина может использоваться как в чистом виде, так и в разбавленном (1:1) конвертером или спиртом. При использовании спирта в качестве разбавителя следует учесть, что патина будет сниматься более легко, чем при разбавлении конвертером SPC00. Предназначена для нанесения методом распыления (ручным или ротационным) на предварительно загрунтованную как прозрачными, так и пигментированными лакокрасочными материалами поверхность. Снятие производится скотч-брайтом, стальным волокном или абразивной бумагой зернистостью не менее P400. Возможно смешивания патин AR4P80 и AR4P81 между собой для достижения различных металлических оттенков. Перед применением хорошо размешать поскольку некоторые компоненты патины могут оседать.
<u>ПЕРЕКРЫТИЕ:</u>	Сразу после высыхания, финишными материалами на НЦ, ПУР или акриловой основе. Можно покрывать как органо- так и водоразбавляемыми финишными материалами.
<u>ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:</u>	Следует учитывать, что наличие сердцевинных лучей, различная текстура и макроструктура древесины, а также температура, влажность воздуха в помещении, регулировка пистолета и вид оборудования являются важными аспектами, которые могут повлиять на окончательный результат окрашивания изделий.