



ADLER SRL

COLORANTI, TINTE E VERNICI PER LEGNO

Via Calabria, 6

40060 OSTERIA GRANDE - (BO) - ITALY

Te. +39 051 945107 - Fax +39 051 946516

www.adleronline.it

Интернет-магазин

Kraskinet.com.ua - импортные
лакокрасочные материалы для
самых разных поверхностей, а
также клея.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

<u>ПРОДУКТ:</u>	AR4S01 Белый краситель
<u>ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ:</u>	Краситель для распыления, применяемый для органорастворимых систем окраски древесины.
<u>РАЗБАВИТЕЛЬ:</u>	Нитро разбавители или конвертер
<u>ПРИМЕНЕНИЕ:</u>	Применяется для окрашивания рам, каркасов, дверей, погонажных изделий, и других изделий из натуральной древесины или облицованные натуральным шпоном древесины.
<u>ОСОБЕННОСТИ:</u>	Данный краситель обладает отличной светостойкостью, растекаемостью и выравнивающей способностью. Хорошо смачивает подложку и обеспечивает красивый натуральный вид древесины. Хорошо окрашивает пору древесины.
<u>ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:</u>	AR4S01: Сухой остаток (%): 31±2 Плотность (кг/л): 1,18±0,01 Вязкость, Cup Ford 6mm, при t=20°C (сек): 70±5 WPC00: Сухой остаток (%): 1,2±0,2 Плотность (кг/л): 0,800±0,02 Вязкость, Cup Ford 4mm, при t=20°C (сек): 12±0,2 Расход на слой разбавленного концентрированного красителя (гр/м²): 80 – 100 (в зависимости от желаемого эффекта)
<u>ПРИГОТОВЛЕНИЕ:</u>	Краситель разбавляется в соотношении 1:5 с конвертером WPC00 или нитро разбавителем. В случае необходимости соотношение смешивания можно увеличить до 1:7, т.е. 1 часть красителя к 7 частям разбавителя/конвертера
<u>РАСХОД НА СЛОЙ:</u>	При рекомендованном разбавлении 80 – 120 гр/м²
<u>ПЕРЕКРЫТИЕ:</u>	
	Следует учитывать, что каждая отдельная деталь изделия, изготовленная из одной и той же породы древесины, может отличаться и обладать своими собственными химико-физическими свойствами (например цвет древесины, блеск из – за наличия сердцевинных лучей, текстура и макроструктура древесины), а также температура, влажность воздуха в помещении, регулировка пистолета и вид оборудования являются важными аспектами, которые могут повлиять на окончательный результат окрашивания изделий.