



**ADLER SRL**

COLORANTI, TINTE E VERNICI PER LEGNO

Via Calabria, 6

40060 OSTERIA GRANDE - (BO) - ITALY

Te. +39 051 945107 - Fax +39 051 946516

www.adleronline.it

Интернет-магазин

Kraskinet.com.ua - импортные  
лакокрасочные материалы для  
самых разных поверхностей, а  
также клея.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

<b><u>ПРОДУКТ:</u></b>	<b>AR4U и AR4T серии красителей</b>
<b><u>ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ:</u></b>	Концентрированный краситель для распыления (пневматического, безвоздушного, ротационного), вальцов и окунания, применяемый как в органо-, водоразбавляемых или смешанных системах отделки древесины.
<b><u>РАЗБАВИТЕЛЬ:</u></b>	Для красителей серии <u>AR4U</u> : Нитро, ПУ разбавители, конвертер WPC00 или дистиллированная вода, вода+ацетон. Для красителей серии <u>AR4T</u> : дистиллированная вода или конвертер
<b><u>ПРИМЕНЕНИЕ:</u></b>	Применяется для окрашивания рам, каркасов, дверей, мебели, погонажных изделий, и других изделий из натуральной древесины или облицованные натуральным шпоном древесины.
<b><u>ОСОБЕННОСТИ:</u></b>	Красители серий AR4U и AR4T не соединяются ни с одним связующим, что позволяет достичь высокой интенсивности и яркости цвета. Обладает отличной равномерностью, прозрачностью и стабильностью цвета.
<b><u>ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:</u></b>	<b>AR4U и AR4T серии красителей</b> Сухой остаток (%): 12±0,5 Плотность (кг/л): 0,890±0,02 Вязкость, Cup Ford 4mm, при t=20°C (сек): 14±1 <b>WPC00:</b> Сухой остаток (%): 1,2±0,2 Плотность (кг/л): 0,800±0,02 Вязкость, Cup Ford 4mm, при t=20°C (сек): 12±0,2 Расход* на слой разбавленного концентрированного красителя (гр/м²): 80 – 100 (в зависимости от желаемого эффекта)
<b><u>ПРИГОТОВЛЕНИЕ:</u></b>	Разбавление концентрированных красителей указанных серий
<b><u>ПЕРЕКРЫТИЕ:</u></b>	зависит от желаемого оттенка, от метода нанесения, породы древесины и человеческого фактора. Также следует учитывать такие факторы как условия работы, желаемое смачивание подложки и необходимости уменьшения укрывистости. Стандартные рекомендации разбавления для AR4U составляет 1:5, для AR4T 1:9 Сразу после высыхания содержащегося в красителе разбавителя
<b><u>ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:</u></b>	(10 – 15 минут, в зависимости от вида применяемого разбавителя). Для красителей, разведённых водой время сушки до грунтования составляет 40 минут - 1 час при температуре 20°C
	Следует учитывать, что каждая отдельная деталь изделия, изготовленная из одной и той же породы древесины, может отличаться и обладать своими собственными химико-физическими свойствами (например цвет древесины, текстура и макроструктура древесины), а также температура, влажность воздуха в помещении, регулировка пистолета и вид оборудования являются важными аспектами, которые могут повлиять на окончательный результат окрашивания изделий.