



**Интернет-магазин
Kraskinet.com.ua - импортные
лакокрасочные материалы для
самых разных поверхностей, а
также клея.**

ВЕТОПАИТ

БЕТОПЕЙНТ

Акриловая краска для минеральных фасадов

Тип материала

Атмосферостойкая укрывистая краска для наружных минеральных поверхностей.

Применение

Применяется для окрашивания бетонных, оштукатуренных, каменных, кирпичных, гипсовых и других минеральных фасадов и цоколей. Также можно использовать для внутренних работ по обработке поверхностей с повышенной влажностью, например, стены и потолки в подвалах. Используется в системе с силикатной грунтовкой Бетопрайм.

Спецсвойства

Диффузнооткрытая краска, создающая в системе с Бетопрайм прочную износостойчивую поверхность. Покрытие отличается высокой паропроницаемостью в сочетании с гидрофобными свойствами. Образованная лакокрасочная пленка, открыта для выхода наружу водного раствора солей, образующегося в штукатурке. Это свойство уменьшает риск кристаллизации соли между пленкой и штукатуркой, приводящей к потере адгезии между ними. Также уменьшается возможность разрушения лакокрасочной пленки в связи с замораживанием воды, удерживаемой солью, в холодное время года. Может тонироваться в яркие цвета.

Инструкция по применению

Подготовка поверхности

Очистить поверхность от загрязнений, посторонних включений и высолов стальной щёткой, вымыть и хорошо ополоснуть аммиачной водой (5-10% раствор аммиака в воде, используется для нейтрализации кислотности минеральных подложек), дать просохнуть. Удалить старую отслаивающуюся краску. Грибковый или водорослевый налет удалить специальными средствами. После чистки поверхность необходимо хорошо высушить. Новые бетонные поверхности окрашивать только после одного отопительного сезона. Залитые в опалубку бетонные поверхности обработать механическим способом, например, пескоструйной очисткой для создания достаточного профиля и удаления стеклянистого, глянцевого цементного камня. Также удалить цементный клей с залитой поверхности, например, пескоструйной очисткой, механической стальной щеткой или промывкой под высоким давлением. Новые оштукатуренные поверхности рекомендуется окрашивать приблизительно после 6-8 недельного периода затвердевания. Раскрытые трещины, углубления и впадины выровнять подходящим штукатурным раствором. Внимательно выполнить последующую обработку отремонтированного участка, дать раствору затвердеть перед окраской. Загрунтовать поверхность грунтовкой Бетопрайм.

Нанесение

Краска готова к применению. Перед нанесением тщательно перемешать. Наносить на поверхность 1-2 слоя. Необходимо избегать слишком большого количества слоев, поскольку это может отразиться на диффузии. Во избежание образования заметных стыков отдельных участков на обработанной поверхности, материал следует наносить за один проход методом «мокрое по мокрому». Во избежание различий в оттенке для окраски сплошной площади запастись достаточное количество краски одной партии изготовления и тонирования. В случае, если применяют краски из разных партий, рекомендуется окрасить места стыков смесью новой и старой партий (соотношение 1:1). Организовать работу так, чтобы стыки были в незаметном месте. Осторожно наносить на поверхности, ранее окрашенные алкидными или латексными красками, поскольку эти поверхности являются очень плотными и имеют низкую паропроницаемость. Эффективность и длительность защиты зависит от условий на объекте, например, от интенсивности действия вредных веществ и от воздействия влаги.

Условия нанесения

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха менее 80%. При более высокой влажности время высыхания удлинится.

Технические данные

Теоретический расход	4-7 м ² /л. в зависимости от впитываемости обрабатываемой поверхности
Связующее	Стиролакрилат
Сухой остаток	42% от объема
Плотность	1,6 кг/л.
Вязкость	120 сР
Разбавитель, очистка инструментов	Вода
Способ нанесения	Кистью, валиком или распылением
Время высыхания (температура 20°C, максим.влажность окр.среды - 85%)	На отлип - 2-4 часа, полное высыхание — через 8 часов
Степень блеска	3% совершенно матовый, измеренный при 60°C по Гарднеру
Цвет	Белый (база А), база С, тонируется
Условия хранения	В плотно закрытой таре производителя. Защищать от мороза
Упаковка	9 л., 2,7 л., 0,9 л.



Охрана труда

Работу выполнять с тщательностью, избегая лишнего соприкосновения с материалом и попадания в дыхательные пути. Есть паспорт по технике безопасности.

Защита окружающей среды

Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.