

Интернет-магазин Kraskinet.com.ua - импортные лакокрасочные материалы для самых разных поверхностей, а также клея.

Контрацид Д 3010 П

2-х компонентный полиуретановый паркетный лак, бесцветный

ПРИМЕНЕНИЕ:

2-х компонентный полиуретановый многослойный лак, наносимый методом налива и распыления, с достижением исключительно стойкой поверхности, напр. для высококачественных паркетных полов. Не содержит формальдегида.

Группа химстойкости 1 Б.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 30 – 35 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО – 2431 / 20 °С / 4 мм

Жизнеспособность: 24 часа

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: массивная древесина или шпон, очищенные от предыдущих слоев краски и остатков осветляющих веществ, пыли, жира, силикона.

Подготовка поверхности:
предв. шлифовка : шкурка К 180 – 280
очистка: хорошо очистить от пыли
допустимая влажность для хвойных пород: макс. 15%
древесины: для лиственных пород: макс. 12%

Нанесение:
метод: распыление пневматическое, безвоздушное, смешанное, налив, окраска кистью и валиком

расход: 90 - 120 г/м² на каждый слой

промшлифовка шкуркой К 320

Подготовка материала:
добавки: хорошо перемешать
10 : 1 весовых частей с ПУ отвердителем А 01 U

рабочая вязкость: распыление:
18 – 35 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

налив:
20 – 25 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм
разбавитель: ПУ разбавитель S, разбавители V 0504 или V 0079



Контрацид Д 3010

Сушка при комнатной температуре:

1 слой:	через 1 час можно шлифовать
2 слой:	через 2 часа можно шлифовать
	через 24 часа можно штапелировать

Очистка рабочих инструментов: разбавителями V 0504, V 0076, 25 N, 31 N или ПУ разбавителем S

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

