

Интернет-магазин Kraskinet.com.ua - импортные лакокрасочные материалы для самых разных поверхностей, а также клея.

Контрацид Д 3030

1- компонентный полиуретановый лак, бесцветный

ПРИМЕНЕНИЕ:

1 - компонентный полиуретановый многослойный лак, наносимый методом налива и распыления, для открытопористой отделки деталей мебели.

Не содержит формальдегида.

Группа химстойкости 1 С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 30 – 40 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО – 2431 / 20 °C / 4 мм

Жизнеспособность: ---

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: массивная древесина, шпон, декоративная плёнка

Подготовка поверхности:

предв. шлифовка : шкурка К 180 – 320

очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

метод: распыление, налив , вальцы
расход: распыление: 100 - 120 г/м²
налив: 100 - 180 г/м²
вальцы: 35 - 40 г/м²

Подготовка материала: хорошо перемешать

добавки: ---

рабочая вязкость: распыление:
~ 20 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °C / 4 мм

налив / вальцы:
35 – 40 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °C / 4 мм



Контрацид Д 3030

Сушка при комнатной температуре:

- а) отверждение: через 20 мин. сухой от пыли
через 50 мин. можно шлифовать
через 2 – 3 часа можно штапелировать

Форсированная сушка:

- а) выдержка: 5 - 10 мин.
- б) конвективная сушка: 20 мин. при 60 °C
- в) охлаждение: до темп. поверхности макс. 25 °C

Очистка рабочих инструментов: разбавителями 31 N или 25 N

Последующая обработка поверхности: при перелакировке промшлифовка шкуркой K 320

ХРАНИЕНИЕ:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °C / хранить макс. 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

