Интернет-магазин Kraskinet.com.ua - импортные лакокрасочные материалы для самых разных поверхностей, а также клея.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Код продукта: HS220561

Прозрачный полиуретановый грунт для вертикального Название:

нанесения

Грунт обладает отличной кроющей способностью, прозрачностью, Свойства:

шлифуемостью и химстойкостью.

Используется для отделки изделий из древесины или облицованных Применение:

натуральным шпоном древесины, сборной мебели, панелей, шкафов,

декоративных элементов и прочее

Техническая информация: Плотность 0,960±0,05 г/мл

> Вязкость при t = 20°C, Cup Ford 6 mm 130±10 сек Рабочая вязкость при t = 20°C, Сир

> 16 — 20 сек Ford 4 mm

Пневматические пистолеты, Метод нанесения эйрмиксы или безвоздушные

помпы

Расхол на слой $\max 170 \, \text{гр/м}^2 \, \text{на слой}$

Количество слоев max 3 47±2% Сухой остаток по весу Сухой остаток отвердителя 27±2% Сухой остаток после отверждения 40,3±2% Сушка от пыли при t=20°C 30 мин Сушка на отлип при t=20°C 50 мин

Сушка при нанесении «мокрый

слой по мокрому»

1 час

Полное высыхание/ штабелирование

при t=25°C

Ручная шлифовка через 2 часа механическая — через 24 часа

Жизнеспособность смеси при t = 20°C 2 часа с SC270265

3 часа с SC270275

Комплектация и

HS220561 смешивание:

100 по весу/объему

SC270275 50 по весу/объему

D1010/SV420010/SV421015 10 — 20 по весу/объему

365 дней в плотно закрытой таре при температуре не более 30°C. Хранение:

Защищать от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.

INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA S.p.A.