

Интернет-магазин
 Kraskinet.com.ua - импортные
 лакокрасочные материалы
 для самых разных
 поверхностей, а также клея.



Код продукта:	HS230288	
Название:	Белый полиуретановый грунт для МДФ	
Описание:	Белый полиуретановый грунт с высоким индексом укрывистости, растекаемости и смачиваемости подложки.	
Применение:	Предназначен для отделки изделий из МДФ.	
	Плотность	
	Вязкость при t = 20°C, Brook./rpm Cup Ford 6 mm	
	Рабочая вязкость при t = 20°C, Cup Ford 4 mm	20 – 25 сек
	Метод нанесения	Пневматическое распыление, эйрмикс, безвоздушное распыление, налив
	Расход на слой	150 — 200 гр/м ²
	Количество слоев	1 - 3
	Сухой остаток по весу	75±2%
		70±2%
	Полное высыхание/ штабелирование при t=25°C	8 - 10 часов
		2 часа
	HS230288	100 по весу/объему
	SC270068 или SC270285*	40% по весу /60% по объему
	SV420010/D1010	30% по весу/ 50% по объему
		10 – 20% по весу/объему
	* для увеличения эластичности и адгезионных способностей по отношению к МДФ.	
Примечание:	Чтобы выровнять впитывающую способность МДФ и мягких гигроскопичных пород древесины, рекомендуем использовать изолирующий грунт, например, HS220827 или HS220207. Также рекомендуем избегать скопления грунта в калевках или фрезеровках.	
Хранение:	12 месяцев в плотно закрытой таре при температуре не более 30°C.	

INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA s.p.A.

Via Sandro Pertini, 52 - Zona Ind.le A - 62012 Civitanova Marche (MC) – ITALY

C.F. e P.IVA n. 00909430431 - Tel. +39 0733 8080 – Fax +39 0733 808140

www.icaspa.com - E-mail: info@icaspa.com

AZIENDA CON SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI - COMPANY WITH CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS
 UNI EN ISO 9001:2000 – UNI EN ISO 14001:2004