

ОЛИ-КРИЛ 2К-Многослойный лак 25.50

Описание продукта

Трудновоспламеняемый, очень светостойкий двухкомпонентный лак на акрилатной основе с отличной наполняющей способностью и превосходной стойкостью к воздействию химикатов и к механическим нагрузкам. Лак применяется в качестве грунта и покрывного (финишного) лака и очень быстро сохнет. Отличается отличной растекаемостью на вертикальных поверхностях (не образует потеков!) и обладает свойствами лака для лестниц. Рекомендуется для внутренней отделки поверхностей из древесных материалов.

Свойства

- прозрачный и чрезвычайно светостойкий
- приятная оптика лаковой пленки на поверхности
- не образует потеков на вертикальных поверхностях
- очень быстро сохнущий
- обладает отличной стойкостью к химическим и механическим нагрузкам
- возможно нанесение распылением или наливом
- не меняет цвет древесины при нанесении на светлые, беленые породы

Области применения

Рекомендуется для высококачественной отделки распылением или наливом поверхностей из древесины и других древесных материалов внутри помещений, напр. кухонная и офисная мебель, мебель для ванных комнат, мебель для гостиных и магазинов. Рекомендуется применение в качестве покрывного лака для финишной отделки пигментированных поверхностей. Из-за стойкости к воздействию перекиси водорода возможно нанесение на беленую древесину. Идеально подходит для отделки лестниц из древесины внутри помещений.

Для закрытопористой отделки рекомендуем предварительное нанесение ОЛИ-КРИЛ 2К-Порозаполнителя 26.50.

При нанесении лака на смолянистые и др. "проблемные" породы древесины рекомендуется предварительная обработка поверхности ОЛИ-АКВА Изоляционным грунтом 15.82.

Соответствует требованиям норм:

- DIN 4102 B1 (трудновоспламеняемость)
- DIN EN 71-3 (содержание тяжелых металлов)
- DIN 68861 T1 B, C(хим. Стойкость)
- DIN 68861 T4 (стойкость к царапанью)
- DIN 53160 (стойкость к поту и слюне)
- DIN 51130 (класс стойкости к скольжению R9 при добавлении 3% ОЛИ-Структурного порошка, грубого, в лак)
- стойкий к воздействию косметических кремов для рук
- не содержит формальдегид и ароматические углеводороды
- не содержит опасных АРЕО (тенсид) и DINP (пластификатор)

Номер артикула:

Степень блеска	матовый	622 611 04
	шелковисто-матовый	622 610 08
	полуматовый	622 627 05
	шелковисто-глянцевый	622 612 00
Упаковка	200 / 30 / 10 / 2,5 литров	
Отвердитель	ОЛИ-КРИЛ Отвердитель 11.4	621 627 04
Разбавитель	ОЛИ-ПУР-Разбавитель V 15	919 667 01

Обязательное обозначение

Обязательное обозначение и указания по безопасности продукта - см. Данные по безопасности согласно нормам ЕС.

Технические данные

Вязкость при поставке:	28-33 сек. (воронка 4 мм)
Жизнестойкость раб. смеси:	8 часов
Срок хранения в закрытой заводской упаковке:	12 месяцев
Разбавитель:	V 15 (5 - 10%)
Отвердитель:	11.4
Соотношение лак-отвердитель:	10 : 1

Сушка (при 23°C и относ. влажности воздуха 65%)

Пылеустойчивое состояние:	ок. 20 мин.
Шлифовка:	1 - 1,5 часа
Укладка в штабеля:	на следующий день

Способы нанесения

	Пневматическое распыление
	Рабочая вязкость(4 мм): 25 сек.
	Давление: 2,5 - 3,5 бар
	Размер форсунки: 1,5 - 2,2 мм
	Расход на один слой: 100 - 120 г/м²

	Безвоздушное распыление
	Рабочая вязкость(4 мм): 30 сек.
	Давление: 100 - 150 бар
	Размер форсунки: 0,23 - 0,28 мм
	Расход на один слой: 100 - 120 г/м²

Примечания / Указания по применению

- Перед использованием содержимое упаковок тщательно перемешать.
- Отвердитель восприимчив к влаге - непосредственно после применения упаковку плотно закрыть.
- При нанесении двухкомпонентных полиуретановых или акрилатных лаков провести промежуточную шлифовку непосредственно перед нанесением следующего слоя лака.
- Низкие температуры препятствуют или замедляют процесс сушки и отверждения акриловых лаков. Для оптимальной сушки температура помещения, подложки и материалов должна быть не ниже +15°C.
- Поверхность должна быть сухой и очищенной от загрязнений (жира, масла и т.д.), а также от следов шлифовальной пыли.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Пример нанесения: Интерьер для магазина, клен натуральный



Ступенчатая шлифовка:	Зерно Р 80 - 120
Грунтование:	ОЛИ-КРИЛ 25.50, распыление ок. 100-120 г/м²
Сушка:	60-90 мин. (при 20°C и 65% относ. влажности воздуха)
Промежуточная шлифовка:	Зерно Р 240
Покрывной лак:	ОЛИ-КРИЛ 25.50, распыление ок. 100 г/м²
Сушка:	20 мин. (пылеустойчивое состояние)

Примечание: Время сушки приведено для следующих условий:
Т - 20°C и 65% относ. влажности воздуха